

HOMOGENICZNA
KOMPAKTOWA WYKŁADZINA
WINYLOWA

Primo Plus

DANE TECHNICZNE	NORMY	Primo Plus
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685) Komercyjna Przemysłowa	Klasy: 34 43
Typ wykładziny	ISO 10581	Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I.
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.00mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	2.00mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3060g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	PUR Reinforced
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	Ok. 0.03mm
Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN 13501-1	B _{f1} s1
	EN ISO 11925-2	Nie dotyczy
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
Emisja VOC	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2kV
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Odporność przeciw bakteriom	IOS 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥ 0.3
Przewodzenie ciepłe	EN 12667/	0.01m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe	DIN 52612	Odpowiednia - max. 27°C
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426)	Rolki: 23mb x 2m
Kolory		12

Stan na grudzień 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.