

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA
WINYLOWA

Electra 43

DANE TECHNICZNE	NORMY	Electra 43
Klasyfikacja		
Typ wykładziny	ISO 10581	Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa. Typ I.
Klasa użytkowa	ISO 10581 (EN 649) - winylowa	Klasy:
	Komercyjna	34
	Do przemysłu lekkiego	43
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.00mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	2.00mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3000 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	PUR Reinforced
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	Średnia wartość zmierzona	0.03mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11952-2	Nie dotyczy
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥ 0.30
	BS 7976-2	Niskie zagrożenie
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40% dla rolek ≤ 0.25% dla płytek
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Przewodzenie ciepłe	EN ISO 10456 (EN 12524)	0.01m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia – max. 27°C
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ poziom 6
Izolacja elektryczna	VDE 0100, Part 600	R _i ≤ 5 x 10 ⁴ Ω
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2kV
Opór elektryczny	EN 1081	R ₁ 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω
	EN/IEC 61340-4-1	R 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (po 28 dniach)
Odporność chemiczna	Jakość powietrza	Platinum
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Odporność przeciw grzybom i bakteriom	IOS 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN427)	Roleki: 23mb x 2m Płytki: 61 x 61cm
Kolory		9

Stan na styczeń 2016. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.